



*Transformando energia  
em soluções*

**QUÍMICA**

Re/Ref.:n°:

Pág. 1/1

13 de abril de 2009.

## **Ao Grupo Pizzinatto**

### **Relatório Técnico: Micragem na Pintura Eletrostática**

#### **Pintura de Telhas Galvanizadas**

A Weg Tintas recomenda para pintura de telhas galvanizadas a utilização de tinta em pó poliéster com camada entre 50 e 75 microns, de modo a garantir que o esquema de pintura tenha as propriedades de resistência química e mecânica conforme normas NBR 14125, AAMA 2603/2604/2605, BS 6496/BS 6497 e Qualicoat, que normalizam a utilização de tintas em pó aplicadas sobre produtos arquitetônicos e para construção civil.

A utilização de camadas inferiores a 40 microns podem comprometer o aspecto visual e também a durabilidade do esquema de pintura no campo, devido à exposição do material aos diversos tipos de ambiente.

**Gilmar Salles de Pupo**  
**Departamento Técnico**  
**WEG Tintas**